



BOSTIK

A310 ACRIL GRIETAS

MASILLA ACRÍLICA PINTABLE, ESPECIAL CONSTRUCCIÓN

VENTAJAS

- Puede pintarse con pinturas con base de agua y sintéticas
- Adhesión perfecta sin el uso de una imprimación incluso a la mayoría de sustratos, incluso ligeramente húmedos
- Casi sin olor
- Fácil de aplicar y limpiar
- No corrosivo frente a metales
- Sin disolventes
- Fácil aplicar y de limpiar



DESCRIPCIÓN

BOSTIK A310 ACRIL GRIETAS es un sellador de alta calidad basado en dispersión acrílica. Tras la aplicación, el producto se cura convirtiéndose en una goma plastoelástica sólida, debido a la evaporación del agua del sellador.

Es un sellador muy fácil de aplicar y de limpiar y casi sin olor ya que no contiene disolventes.

Tiene excelente adherencia sobre materiales porosos como: hormigón, madera, ladrillo, piedra, fibrocemento, yeso, cerámica...

APLICACIONES

BOSTIK A310 ACRIL GRIETAS se ha desarrollado especialmente para sellar juntas de conexión (bajo movimiento) entre escaleras, paredes, techos, rodapiés, alféizares, marcos de ventanas de madera y de metal, hormigón y enladrillados. Útil también para el relleno de fisuras o grietas en paredes y techos.

Para uso en interiores o exterior bajo techo.

Limitaciones:

* No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE (Teflón ®), plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas.

* No es adecuado para la exposición continua al agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Dispersión acrílica
➤ DENSIDAD (ISO 1183-1)	1,52 g/ml
➤ CAUDAL (4 bar/Ø3mm)	2200 g/min
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C a +40 °C
➤ RESISTENCIA A TEMPERATURA	-20°C a +75°C
➤ ALARGAMIENTO A ROTURA (DIN 53505/ ISO 868)	180%
➤ DUREZA SHORE-A (DIN 53505 / ISO 868)	30
➤ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (DIN 53504)	0,47 N/mm ²
➤ FORMACIÓN PIEL (DBTM 16 – 23°C/50%HR)	6 min
➤ DESCUELQUE (ISO 7390)	< 2mm

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: de +5°C a +40°C (se aplica al entorno y al sustrato).

Todos los sustratos deben ser sólidos, estar limpios, secos y libres de grasa y polvo. Deben limpiarse los sustratos de todas las partículas sueltas, los sustratos absorbentes no requieren estar absolutamente secos. Sustratos muy porosos como: yeso, hormigón celular, caliza, etc., necesitan imprimarse con una mezcla de 1 parte de BOSTIK A310 Acril Grietas y 2 partes de agua. Someter siempre a prueba la adhesión antes de la aplicación. Realizar el acabado y alisamiento con agua.

Una junta con las dimensiones correctas puede absorber movimientos entre materiales de construcción. La profundidad de junta debería estar siempre en la relación correcta con respecto a la anchura de la junta.

- Juntas hasta 10 mm:
 - relación profundidad/anchura= 1:1
 - anchura mínima: 5 mm
- Juntas superiores a 10 mm de ancho:
 - profundidad= (anchura/3) + 6mm

LIMPIEZA

El producto fresco puede eliminarse con agua. Las herramientas o manos pueden limpiarse con las Toallitas Limpiadoras de Bostik.

El producto seco solo podrá eliminarse mecánicamente.

RENDIMIENTO

Conociendo la sección a sellar, aplicamos la siguiente fórmula:

$$\frac{310}{\text{sección junta en mm}^2} = \text{metros lineales por cartucho}$$

ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

CERTIFICACIONES

- Marcado CE:
 - o EN 15651-1: F-EXT-INT
- Certificación A+, regulación francesa COV
- Emicode EC1 Plus

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30607713	Blanco – cartucho 310 ml	12	8412663077138
30607714	Gris – cartucho 310 ml	12	8412663077145

PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

